



BRUNEX GRUNDIERUNG FÜR AUSSENTÜREN BRUNEX SOUS-COUCHE POUR PORTES EXTÉRIEURES

1. ALLGEMEINE INFORMATION

- 1.1** Bei der von BRUNEX gelieferten Grundierung für Aussentüren handelt es sich um einen zweischichtigen Aufbau bestehend aus einem Imprägniergrund auf Basis einer 2K Epoxy-Polyamidkombination und einem 2K Spritzfüller auf Polyurethanharzbasis.
- 1.2** Produktbezeichnung: AARIT 260A 2K Epoxy Imprägnierung, AAROPUR MONOFILL 129A 2K Spritzfüller für Holzwerkstoffe
- 1.3** Anwendung: Geeignet als Spritzfüller für die Vorbereitung auf Holzuntergründen wie Hartfaserplatten, Holz, beschichtete- und unbeschichtete MDF Werkstoffe im Innen- und Außenbereich.

2. ÜBERLACKIERBARKEIT

- 2.1** Der Spritzfüller ist überlackierbar mit allen gängigen wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen 1- und 2K-Zwischen- und Deckbeschichtungen.
- 2.2** Da generell keine Garantie für eine Kompatibilität von verschiedenen Lacksystemen existiert, ist vom Verarbeiter auf jeden Fall eine Vorabprüfung (Haftungs- und Verträglichkeitsprüfung) mit der vorgesehenen Oberflächenbeschichtung durchzuführen.

3. VERARBEITUNGSHINWEISE

- 3.1** Der Spritzfüller muss staub-, schmutz- und fettfrei sein. Das Abreiben mit Verdünnung wird nicht empfohlen.
- 3.2** Um eine gute mechanische Haftung auf dem Spritzfüller zu gewährleisten, ist dieser vor der Weiterverarbeitung mit entsprechender Körnung (< 240-340) gut anzuschleifen.
- 3.3** Bei der Aufbringung von Oberflächenmaterialien sind die Richtlinien des entsprechenden Herstellers zur Auftragsart, Auftragsmenge, Mischungsverhältnis und Trocknung der Lackflotten zu beachten.
- 3.4** Je nach Anspruch an die fertige Oberfläche sind ein weiterer Füllgrund oder mehrere Spritzdurchgänge mit Zwischenschliff vorzusehen.

Bei diesen Angaben handelt es sich in Teilen um einen Auszug der Produktinformationen Stand 2007/1 und 2008/1 von der Fa. aarolac ag. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und sind als Richtlinien gedacht. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Sorgfaltspflicht und die Verantwortung für die weitere Oberflächenbehandlung liegen beim Weiterverarbeiter.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 1.1** La sous-couche pour portes extérieures fournie par BRUNEX® est un système en deux couches : un primaire d'imprégnation bicomposant époxy/polyamide et un apprêt bi-composant à base de polyuréthane à vaporiser
- 1.2** Désignation du produit : AARIT 260A primaire d'imprégnation bi-composant époxy, AAROPUR MONOFILL 129A apprêt bicomposant à vaporiser pour matériaux à base de bois
- 1.3** Utilisation : convient comme apprêt à vaporiser pour la préparation de supports en bois pour l'intérieur et l'extérieur, comme des panneaux durs, du bois, des matériaux en MDF revêtus ou non.

2. APPLICATION DE VERNIS

- 2.1** L'apprêt vaporisé peut recevoir toute couche intermédiaire et de finition conventionnelle, mono et bi-composant, en phase aqueuse et en phase solvant
- 2.2** Comme il n'est pas possible de garantir d'une manière générale la compatibilité des différents systèmes de vernis, l'utilisateur doit dans tous les cas effectuer un test préalable (test d'accroche et de compatibilité) sur le revêtement de surface envisagé.

3. CONSIGNES DE MISE EN ŒUVRE

- 3.1** L'apprêt vaporisé doit être exempt de poussière, de saleté et de graisse. Il n'est pas recommandé de le frotter avec un diluant
- 3.2** Pour garantir une bonne accroche mécanique sur l'apprêt vaporisé, bien le poncer avec une granulation adaptée (<240-340) avant les étapes de traitement suivantes.
- 3.3** Pour l'application de matériaux de surface, respecter les recommandations du fabricant concernant le type d'application, la quantité à appliquer, le rapport de mélange et le séchage des bains de vernis.
- 3.4** En fonction des sollicitations auxquelles la surface finie devra répondre, prévoir une sous-couche d'apprêt supplémentaire ou plusieurs passages au pistolet, avec ponçage entre les couches.

Les présentes indications sont, en partie, extraites des informations produit 2007/1 et 2008/1 de la société aarolac ag. Toutes les indications sont données sur la base des meilleures techniques actuellement disponibles et doivent être considérées comme des recommandations. Elles ne constituent aucun engagement. Le devoir de diligence et la responsabilité concernant le traitement ultérieur de la surface sont à la charge de l'utilisateur.



DENKT VATS



TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 · 5505 Bruggen · Schweiz · Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Rue de Vevey 218 · 1630 Bulle · Suisse romande · Telefon +41 (0) 26 913 03 20
www.brunex.ch • verkauf@brunex.ch

01.2022

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

